

Пластэк С9-75

Суперпластификатор с высоким водоредуцирующим эффектом для производства товарного бетона

Состав

Фракционированный лигносульфонат, модифицированный поликарбоксилатами

Область применения

Добавка для бетона **Пластэк С9-75** предназначена для производства высококачественных бетонов в условиях отсутствия стабильности применяемых цементов и применения заполнителей с повышенной загрязненностью, добавка не содержит хлоридов и поэтому может использоваться при производстве железобетонных конструкций без ограничений, в том числе с предварительно напряженной арматурой

Сохраняемость До 120 мин

Плотность 1,07+/-0,01 г/см³ при 20 С

Дозировка (по сухому/ товарному)

Диапазон дозировки **Пластэк С9-75**: 0,5-1,5% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками

Рекомендации по применению

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки.

Эффективность применения

Увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5 с увеличением прочности в 1 сутки твердения. Позволяет получить бетоны с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью (в равноподвижных смесях).

Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

Хранение

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.