

## *Пластэк С7-70*

### **Гиперпластификатор для бетонных смесей**

#### **Состав**

Эфиры поликарбоксилатов

#### **Область применения**

Добавка для бетона **Пластэк С7-70** является высокоэффективным суперпластификатором предназначенным для производства ЖБИ. Материал позволяет производить изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси

**Сохраняемость** 20-50 мин

**Плотность** 1,06+/-0,01 г/см<sup>3</sup> при 20 С

#### **Дозировка (по сухому/ товарному)**

Диапазон дозировки **Пластэк С7-70**: 0,3-0,8% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 0,52%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками

#### **Рекомендации по применению**

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки

#### **Эффективность применения**

Высокая экономия цемента (до 45 %) или повышение прочности при неизменном расходе цемента (низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект пластификации, сокращение времени тепло-влажностной обработки, за счет ускорения кинетики набора прочности

**Форма поставки** Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

#### **Хранение**

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.