

## *Пластэк С7-83*

### Гиперпластификатор для бетонных смесей

#### **Состав**

Высококачественные фракционированные эфиры поликарбоксилатов

**Область применения** Добавка для бетона **Пластэк С7-83** является высокоэффективным гиперпластификатором предназначенным для производства ЖБИ. Материал позволяет производить изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси.

**Сохраняемость** До 50 мин

**Плотность** 1,08+/-0,01 г/см<sup>3</sup> при 20 С

#### **Дозировка (по сухому/ товарному)**

Диапазон дозировки **Пластэк С7-83**: 0,1-0,8% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 0,52%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками

#### **Рекомендации по применению**

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки.

#### **Эффективность применения**

Высокая экономия цемента (до 45 %) или повышение прочности при неизменном расходе цемента (низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект пластификации, сокращение времени тепло-влажностной обработки, за счет ускорения кинетики набора прочности.

**Форма поставки** Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

#### **Хранение**

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.